

WAKOL D 965 Dyspersja mocująca

Informacje techniczne

Zastosowanie

Dyspersja mocująca do mocowania płytek dywanowych ze spodem z włókniny bitumizowanej, PCW, lub poliuretanów na chłonnych i niechłonnych podłożach oraz na przymocowanych na stałe posadzkach użytkowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Szczególne właściwości

- bez rozpuszczalników *
- pod meble na kółkach
- bardzo niska emisja**
- na ogrzewanie podłogowe

* bez rozpuszczalników według definicji TRGS 610

** według kryteriów GEV zaklasyfikowany do grupy EC1: bardzo niska emisja

Dane techniczne

Baza surowcowa :	mieszanina dyspersji
Środek czyszczący:	woda przed zaschnięciem
Nakładanie:	wałkiem z drobnej pianki na podłoża niechłonne; wałkiem welurowym na podłoża chłonne
Zużycie:	ok. 80 - 150 g/m ² - zależnie od chłonności podłoża
Czas wstępnego odparowania:	ok. 60 minut
Czas układania wykładziny:	ok. 24 godzin od wyschnięcia
Temperatura składowania:	powyżej +5 °C, wyrób wrażliwy na przemrożenie
Okres składowania:	ok. 12 miesięcy w temperaturze pokojowej
Kod GISCODE:	D 1
Kod EMICODE:	EC1

Podłoże

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18365. Podłoże musi być trwale suche, twarde, wolne od pęknięć, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

Do mocowania płytek dywanowych wymagane jest gładkie podłoże, dlatego podłoża szorstkie należy przed mocowaniem zagruntować i wylać na nie masę wyrównawczą. Należy przestrzegać zaleceń z kart informacji technicznych gruntówki i masy wyrównawczej.

Istniejące posadzki użytkowe muszą być przymocowane na stałe do podłoża oraz wolne od wosków i preparatów pielęgnacyjnych.

Aplikacja

Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Nakładać równomiernie na podłoże wałkiem z pianki lub welurowym unikając tworzenia się skupisk.

Przy pracy na podłogach podniesionych należy zwrócić uwagę, by preparat nie wlewał się w szczeliny. Fugi zabezpieczyć taśmą klejącą.

Płytki dywanowe nakładać na podłoże po wyschnięciu warstwy mocowania, która powinna być wtedy przezroczysta. Po ułożeniu płytki docisnąć. Po krótkim czasie ponownie docisnąć.

Zdejmowanie płytek

Możliwe jest wielokrotne układanie i zdejmowanie płytek. Dla zdjęcia płytki podnieść jej róg i pociągnąć do góry.

Ważne wskazówki

Nie pracować w temperaturze poniżej +15°C. Preparat magazynowany w chłodnym pomieszczeniu należy odpowiednio wcześniej przenieść do ciepłego pomieszczenia.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów wykładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart Informacji Technicznych. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

Niniejsza karta Informacji Technicznych z 08.04.2009 anuluje poprzednie karty.