

WAKOL D 3110 Fixering för modulbeläggning

Teknisk information

Användningsområde

Dispersionsfixering för läggning av

- modultextilgolv
- självhäftande PVC-designgolv
- Dämpade vinylmattor

utan upprepat återupptagande på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
- kan belastas direkt
- inga återstående inbuktningar på grund av sammanpressat lim
- lång läggningstid

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Lämpligt för golvvärme
- 6) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Polymerdispersion
Luftningstid:	ca. 20 minuter på absorberande underlag, ca. 35 minuter på icke-absorberande underlag
Läggningstid:	ca. 24 timmar
Rengöringsmedel:	Vatten
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur

Appliceringssätt och åtgång⁷⁾

korthårig velourroller

80 - 120 g/m²

modulära textilplattor
självhäftande PVC-designgolv
dämpade vinylmattor

7) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Spackla ojämna underlag med lämplig avjämningsmassa. Vi rekommenderar skrapteknik för att uppnå en så slät yta som möjligt.

Hantering

Rör om fixeringen ordentligt före användning. Applicera jämnt på det förberedda underlaget med velourroller. Arbeta utifrån fatet och undvik limansamlingar.

Lägg ner beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga.

Gå över beläggen en gång till med den delade valsen när hela ytan är utlagd. Den lagda ytan kan beträdas och belastas direkt.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Avvikande rumsklimat medför ändrade tider.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 14.02.2024 ersätter alla föregående versioner.