

WAKOL D 3202 Universalfixering

Teknisk information

Användningsområde

Fixering för läggning av

- textilgolv med latexskumbaksida eller syntetisk dubbelbaksida
- dämpade vinylmattor med baksida av PVC-skum eller fibertyg

på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.
Beläggningar som satts fast kan tas bort igen utan att det underliggande golvet skadas.

Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Märkt med den "blå ängeln" för golvlaggningsmaterial med låg emission enligt DE – UZ 113
- 3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 4) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 5) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Skeppstrustningsprodukt enligt direktiv 2014/90/EU anmält organ 0736 modul B och D. Försäkran om överensstämmelse finns på www.wakol.de
- 7) Lämpligt för golvvärme
- 8) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Polymerdispersion
Luftningstid:	ca. 10 - 20 minuter på absorberande underlag, ca. 45 - 60 minuter på icke-absorberande underlag
Läggningstid:	ca. 20 - 30 minuter beroende på underlagets absorptionsförmåga
Rengöringsmedel:	vatten, innan fixeringen torkat
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

Appliceringssätt och åtgång⁹⁾

Velourroller	200 g/m ²	enskitts-nålfiltsmattor dämpade vinylmattor
TKB A2	300 g/m ²	textilgolv med syntetisk dubbelbaksida

9) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

För fixering av golv måste ytan vara helt slät. Underlag med skrovlig yta måste därför grundas och spacklas. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Ovanpåliggande golv måste vara fast förankrat i underlaget över hela ytan och vara fritt från vax och underhållsmedel.

Hantering

Rör om fixeringen ordentligt före användning. Applicera jämnt på underlaget med velourroller. Undvik fixeringsansamlingar. Lägg dit beläggningen efter luftningstiden och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

Arbets- och miljöskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation vid hantering och torkning! Använd skyddshandskar. Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj genast noga med mycket vatten. Rengör verktygen direkt efter användning med tvål och vatten. Häll inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller på marken.

Produkten innehåller Isothiazolinone. Information till allergiker +49 (0)6331/8001-311.

Avfallshantering

Lämna bara helt tömda förpackningar till återvinning. Rester av materialet som torkat kann hanteras som hushållsavfall.

Ta upp golv igen

När du vill ta upp beläggningen igen lossar du den försiktigt utifrån kanterna med en plastspatel och drar långsamt bort den. Undvik att rycka upp beläggningen. På mattbeklädda golv med skumgummibaksida blir skumgummirester kvar på underlaget. Blötlägg fixeringen

och eventuella skumgummirester med riktliga mängder såpvatten. När det har fått verka i 30–60 minuter kan skumgummi- och fixeringsresterna skrapas bort. Tvätta med såpvatten efteråt.

Obs! Hos porösa underlag kan fixeringsrester bli kvar i porerna. Det går bättre att ta bort fixeringsrester från porösa underlag om du förbestyrker dem med WAKOL D 3003 Dispersionsprimer eller WAKOL D 3004 Primerkoncentrat, utspätt 1:2 med vatten.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

För fartygskonstruktion är max application 310 g/m².

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 25.01.2024 ersätter alla föregående versioner.