

# WAKOL D 3210 Kontakto

## Teknisk information

### Användningsområde

Dispersionskontaktlim enligt DIN EN ISO 22636 för läggning av

- Textilgolv, t.ex. tuftade mattor, vävda mattor och nålfiltsmattor
- Homogena och heterogena PVC-mattor
- mjuka PVC-golvlistor
- trappstegslistor
- hålkälssocklar
- Dämpade vinylmattor
- linoleummattor
- gummigolv
- bafflar

för hand på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling.

### Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
- kan beträdas omedelbart
- omedelbar fästförmåga

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Lämpligt för golvvärme
- 6) Lämpligt för stolshjul

### Tekniska data

Basmaterial: Akrylatdispersion  
Luftningstid: ca. 20 - 50 minuter beroende på underlagets absorptionsförmåga

ca. 150 minuter för textilgolv med kraftig struktur, helst över natten. Beläggingsmaterialen kan förbehandlas upp till 24 timmar föreläggning.

Läggningstid	upp till 6 timmar
Rengöringsmedel:	vatten, innan limmet torkat
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

#### Appliceringssätt och åtgång<sup>7)</sup>

korthårig velourroller pensel	250-350 g/m <sup>2</sup>	PVC-korkmattor dämpade vinylmattor mjuka PVC-golvlistor gummigolv
korthårig velourroller pensel	400-500 g/m <sup>2</sup>	textilgolv linoleum dämpade vinylmattor med fibertygsbaksida bafflar

7) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

## Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Gamla slitbeläggningar, t.ex. golvplattor och ytbeläggningar, måste vara fast förankrade i underlaget, grundrengöras (avfettas) och slipas ordentligt.

För applicering av gipsputs, gipsplattor och gipsfiberskivor på vägg eller vid sockel ska ytan grundas med WAKOL D 3004 Primerkoncentrat utspätt 1:2 med vatten eller WAKOL D 3003 Dispersionsprimer. Torktid minst 2 timmar.

## Hantering

Golv som ska limmas måste vara fria från smuts och limhämmande ämnen. Rengör vid behov baksidan före limning.

Applicera limmet med lämpligt redskap så att det täcker och blir lika mycket på underlaget och golvbeläggningens undersida, undvik klumpbildning. Applicera så mycket att limmet bildar en täckande film. När limmet har torkat ska ytorna ha en täckande film med samma glans över hela ytan.

I områden med hög spänning, till exempel vid stegenosen, måste limmet läggas på med pensel.

I trappor kan torkningsprocessen, t.ex. vid läggning av textilmattor, förkortas med hjälp av en varmluftspistol.

När limmet har torkat och är genomskinligt sätts golvbeläggningen på plats med rätt inpassning och slås fast ordentligt med en gummihammare. Golvbeläggningen kan beträdas omedelbart.

Golv kan förbehandlas med WAKOL D 3210 Kontakto redan dagen före läggning. När golv ska läggas appliceras limmet endast på underlaget och efter tillräcklig luftningstid kontaktlimmas det förbehandlade golvet på plats.

## Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Denna tekniska information per den 15.01.2024 ersätter alla föregående versioner.