

# WAKOL D 3316 PVC-lim, med fibrer

## Teknisk information

### Användningsområde

Dispensionslim enligt DIN EN 14259 för lagging av

- PVC-designgolv i plank- och plattformat
- homogena och heterogena PVC-golv i våd- och plattformat
- Dämpade vinylmattor

på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

### Särskilda egenskaper



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
- motsvarar DIN EN 14259

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Märkt med den "blå ängeln" för golvlaggningsmaterial med låg emission enligt DE – UZ 113
- 3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 4) Dispensionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 5) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Lämpligt för golvvärme
- 7) Lämpligt för stolshjul

### Tekniska data

Basmaterial:	Polymerdispersion
Materialsammansättning:	Polymerdispersioner modifierade naturhartser Mineraliska fyllnadsmaterial Vatten Våt-, förtjocknings-, skumdämpnings- och konserveringsmedel (Isothiazolinone)
Luftningstid:	ca. 5 - 10 minuter
Läggningstid:	ca. 10 - 15 minuter
Rengöringsmedel:	vatten, innan limmet torkat

Förvaringstid: 12 månader i rumstemperatur

Förvaringstemperatur: Inte under +5 °C, frostkänsligt

#### Appliceringssätt och åtgång<sup>8)</sup>

TKB A2 ca. 300 - 330 g/m<sup>2</sup> PVC-korkmattor  
dämpade vinylmattor

8) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

## Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Icke absorberande och ojämna underlag ska bestyrkas med motsvarande Wakol-utjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

## Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning. Stryk ut det jämnt på underlaget med en tandad skrapa. Undvik limansamlingar. Passa in beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

## Arbetar- och miljöskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation vid hantering och torkning! Använd skyddshandskar. Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj genast noga med mycket vatten. Rengör verktygen direkt efter användning med tvål och vatten. Håll inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller på marken.

Produkten innehåller Isothiazolinone. Information till allergiker +49 (0)6331/8001-311.

## Avfallshantering

Lämna bara helt tömda förpackningar till återvinning. Rester av materialet som torkat kann hanteras som hushållsavfall.

## Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Denna tekniska information per den 24.07.2023 ersätter alla föregående versioner.