

WAKOL PU 272 Kunstgras lijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

2-componenten, groen gekleurde PU-lijm voor het leggen van kunstgras op

- Polyesternaadband
- absorberende en niet-absorberende ondergronden
- vochtige maar aan het oppervlak gedroogde voor drainage geschikte ondergronden buitenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1) Niet toepasbaar, aangezien er duidelijk een beter uitstootgedrag is in vergelijking met GISCODE S 0,5

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polyurethaan
Mengverhouding:	10,7 gewichtsdelen component A + 1 gewichtsdelen component B
Wachttijd:	geen
Inlegtijd:	ca. 90 minuten
Potlife:	ca. 80 minuten
Afbindtijd:	ca. 24 uur
Verwerkingstemperatuur:	+10 °C tot +35 °C
Reinigingsmiddel:	WAKOL RT 5960 Reinigingsdoeken voordat de lijm uithardt
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur:	niet vorstgevoelig

Verwerking en verbruik²⁾

TKB B2

850 -1050 g/m²

Volledig of op het naadbereik (volledig op het naadband)

2) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

Ondervloeren

De voor drainage geschikte ondergrond moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik en vlak, stevig, vrij van scheuren, verontreinigingen en overige voor verlijming nadelige stoffen zijn. Ondergrond en bedekking moeten aan het oppervlak gedroogd zijn.

Gebruiksaanwijzing

De inhoud van de verpakking van de verharder volledig in de verpakking van de hars laten lopen en beide componenten met een geschikt mixapparaat min. 3 minuten lang intensief mengen tot een egale kleur ontstaat en er geen slierten meer te zien zijn.

De lijm gelijkmatig aanbrengen met een getande lijmkam, waarbij lijmopeenhoping dient te worden voorkomen. Bedekking inleggen en goed aandrukken, weerbarstige bedekkingsranden verzwaren totdat de lijm uitgehard is. Ervoor zorgen dat de achterkant van de bedekking volledig ingesmeerd is.

Op de gelegde oppervlakken mag binnen de eerste 4 - 6 uur nog niet gelopen worden.

Na 24 - 48 uur is de definitieve stevigheid bereikt, het verlijmd oppervlak kan volledig worden belast.

Gereedschap direct na gebruik met WAKOL RT 5960 Reinigingsdoekjes reinigen. Na de afbinding laat de lijm zich alleen nog mechanisch verwijderen.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwamde ruimte op temperatuur laten komen.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans

geldende normen en de technische merkbleden in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbleden zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 25.02.2019 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.

