

WAKOL PU 272 Adeziv pentru gazon sintetic

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv poliuretanic, de culoare verde, bicomponent, pentru montarea gazonului artificial pe

- Bandă de cusătură din poliester
- Suporturi absorbante și neabsorbante
- Suporturi umede dar uscate pe suprafață cu capacitate de drenaj

în zona exterioară.

Proprietăți speciale



1) Inutilizabil, deoarece comportamentul la emisii este semnificativ mai bun comparativ cu GISCODE S 0,5

Date tehnice

Baza de materii prime:	Poliuretan
Raportul de amestec:	10,7 părți în greutate componenta A + 1 părți în greutate componenta B
Timp de ventilație:	fără
Timpul de așezare în interior:	aproximativ 90 minute
Timpul de așteptare:	aproximativ 80 minute
Timpul de priză:	aproximativ 24 ore
Temperatura de prelucrare:	+10 °C până la +35 °C
Agent de curățare:	Lavete pentru curățare WAKOL RT 5960 înainte ca adezivul să facă priză
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul²⁾

TKB B2

850 -1050 g/m²

Pe toată suprafața sau în zona cusăturii
(pe toată suprafața benzii cusăturii)

2) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul cu capacitate de drenaj trebuie să fie adecvat pentru utilizarea prevăzută și să fie plan, ferm, fără fisuri, impurități și alte substanțe care împiedică lipirea. Suportul și stratul trebuie să fie uscate la suprafață.

Prelucrare

Lăsați să se scurgă complet conținutul din ambalajul cu agent de întărire în ambalajul cu rășină și amestecați intens cele două componente cu un malaxor adecvat timp de cel puțin 3 minute până când se formează o nuanță de culoare unitară și nu mai există dungi.

Aplicarea adezivului se realizează uniform cu șpaclul zimțat, evitându-se formarea cuiburilor de adeziv. Așezați stratul în poziție de lucru și apăsați bine, așezați greutatea pe marginile încăpățănate ale stratului până la priză. Acordați atenție umectării complete a părții posterioare a stratului.

Pe suprafețele montate nu se va circula în primele 4 - 6 ore.

După 24 - 48 ore se atinge rezistența finală, lipirea poate fi solicitată la maximum.

După folosire, curățați sculele imediat cu lavete de curățare WAKOL RT 5960. După ce face priză, adezivul mai poate fi înlăturat doar mecanic.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 13.02.2020, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl