

WAKOL PU 4519 Accelerator de reacție pentru adezivii bicomponenti PU

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Accelerator pentru creșterea vitezei de reacție a adezivilor poliuretanici pentru parchet, bicompenți.

Date tehnice

Baza de materii prime:	Catalizator poliuretanic aminic				
Cantitatea de adaos recomandată:	1 capac (nivelul maximum de umplere inelul interior) corespunde la aproximativ 15 ml				
Cantitatea de adaos:	2 capace	3 capace	5 capace	1 capac	2 capace
Timpul de așteptare:	aproximativ 25 min.				
Timpul de așezare în interior:					
Capacitatea de reprelucrare:	4 ore	3 ore	3 ore	3 ore	2 ore
Capacitatea de șlefuire a parchetului:	6 ore	5 ore	5 ore	5 ore	4 ore
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii				
Identificatorul conform ordonanței	consultați fișa cu date privind siguranța				

privind
substanțele
periculoase:

Prelucrare

Înainte de adăugarea componentei B, se va amesteca bine acceleratorul de reacție pentru adezivi poliuretatici bicompenți WAKOL PU 4519 cu componenta A de adeziv pentru parchet WAKOL PU 210, adeziv pentru parchet WAKOL PU 215 sau adeziv pentru parchet WAKOL PU 225.

Dozați cantitatea de adaos conform indicațiilor de mai sus pentru a obține o accelerare a constituirii rezistenței. În caz de supradozare, timpul de așteptare se poate reduce astfel încât prelucrarea să nu mai fie posibilă și, de aceea, trebuie evitată.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. WAKOL PU 4519 2K-PU-Beschleuniger bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren. Nu utilizați adezivul elastic pentru parchet prefabricat WAKOL MS 228 pe asfalt turnat, grund poliuretanic WAKOL PU 280 sau grund poliuretanic WAKOL PU 235.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 29.09.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.