

# WAKOL D 3055 Parkettprimer

## Teknisk information

### Användningsområde

Användningsklar dispersionsgrund för grundering av absorberande

- cementbeläggningar
- kalciumsulfatbeläggning
- gipsfiberskivor

före efterföljande parkettläggning med Wakol-parkettlim inomhus.

### Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Lämpligt för golvvärme
- 5) Lämpligt för stolshjul

### Tekniska data

Basmaterial:	Polyuretandispersion
Torktid:	på cementgolv efter IR-torkning, ca. 30 minuter, på kalciumsulfatbeläggning och gipsskivor efter ca 2 timmar
Rengöringsmedel:	Vatten, torkat före grundning
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

### Appliceringsätt och åtgång<sup>6)</sup>

WAKOL Primerroller, 11 mm	ca. 100 - 150 g/m <sup>2</sup>
korthårig velourroller	
skumgummiroller	

6) Åtgången beror på underlagets ytstruktur och absorptionsförmåga, och vid användning av WAKOL Utbytesmunstycken, även på hur snabbt du arbetar. Se till att väta träets baksida ordentligt.

## Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen. Ta bort separationsskikt mekaniskt.

Gipsbaserad golvmassa ska förbehandlas mekaniskt och dammsugas noga enligt tillverkarens anvisningar eller enligt gällande normer och datablad.

## Hantering

Skaka dunken väl före användning. Applicera på underlaget med WAKOL Primerroller, velour- eller skumgummiroller. Undvik pölbildning. Efterföljande limning sker när primern har torkat helt. Följ gällande torktider.

## Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum. undefined

Läs uppgifterna på respektive parkettlim.

Använd inte WAKOL D 3055 Parkettprimer under spackelmasa. Undantaget endast partiell påspackling med WAKOL Z 640 Fyllnadsmassa, WAKOL Z 645 Fyllnadsmassa eller WAKOL Z 505 Finspackel.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Denna tekniska information per den 24.09.2019 ersätter alla föregående versioner.