

# WAKOL MS 246 StarMonti

## Teknisk information


### Användningsområde

Elastiskt enkomponentslim för limmontering av

- Golvlister av plast
- Golvlister av trä
- trämaterial
- metall

på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

### Särskilda egenskaper



- snabbhärdande
- stabilt
- fuktighetshärdande
- lättbearbetat

1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning

2) Golvmaterial som innehåller metoxysilan

### Tekniska data

Basmaterial:	Silanmodifierad polymer
Rengöringsmedel:	WAKOL RT 5960 Rengöringsdukar innan limmet härdar
Våttid:	5 - 10 minuter
Bestrykningsmetod:	med lämplig slangpåsspruta
Härddningstid:	2,5 mm skikt - 24 timmar
Förvaringstemperatur:	mellan +5 °C och +25 °C, skyddas mot hetta
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur

## Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Delarna som ska limmas måste vara fria från damm, fett och olja, samt vara stabila och bärkraftiga. Slipa innan vid behov.

## Hantering

WAKOL MS 246 StarMonti applicera i strängar på delarna som ska limmas och håll ihop dem under våttiden.

## Viktiga anvisningar

WAKOL MS 246 StarMonti får inte användas vid temperaturer under +5 °C eller över +40 °C.

Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Denna tekniska information per den 27.09.2024 ersätter alla föregående versioner.