

WAKOL MS 232 木地板弹性粘合剂

技术信息



使用范围

管状袋式粘合剂，用于铺设

- 符合 DIN EN 13488 标准的马赛克镶木地板
- 符合 DIN EN 14761 标准的多层镶木地板，厚达 16 mm，长达 200 mm
- 符合 DIN EN 13226 标准的条形地板，宽达 80 mm，长达 600 mm
- 符合 DIN EN 13489 标准的多层实木复合地板

铺设在室内已相应备好的具有吸收或非吸收性基底上。

特殊属性



- 无溶剂，符合 TRGS 610 的定义
- 符合 DIN EN 14293 标准
- 专为使用粘合剂涂敷器而优化，例如 WAKOL 涂敷器 90
- 无水 - 木材不会膨胀

- 1) 根据 GEV 的标准被列为 EMI CODE 级别 EC1 PLUS：挥发性极低
- 2) 符合法国法规的排放等级
- 3) 铺设材料，含甲氧基硅烷
- 4) 根据 DIBt 准则通过排放测试的建筑产品：Wakol GmbH · 66954 Pirmasens · Z-155.10-10 木地板粘合剂
- 5) 系统中的互联系统保障，带批准的 Loba LOBADUR 油漆。参见 <http://www.loba.de/ueber-loba/unternehmen/connected-systems.html>。
- 6) 适用于地暖
- 7) 可承受座椅滚轮的负荷

技术数据

原料基础:	硅烷改性聚合物
开放时间:	无
铺设时间:	约 40 分钟
凝固时间:	约 24 小时后

表面处理:	最早 24 小时后
清洁剂:	WAKOL RT 5960 清洁布, 在粘合剂凝固前
贮存时间:	在密封的贮存容器内放 12 个月
贮存温度:	耐冻

涂敷方式和用量⁸⁾

WAKOL可更换喷嘴200-11-3.5 或 WAKOL可更换喷嘴400-25-3.5	约550 ml/m ² 或 约900 g/m ²	多层实木复合地板
WAKOL 可更换喷嘴 200-18-3.5 或 WAKOL可更换喷嘴400-40-3.5	约725 ml/m ² 或 约1200 g/m ²	条形地板, 马赛克镶木地板, 多层镶木地板
TKB B3	500 - 600 ml/m ² 或 800 - 1000 g/m ²	马赛克镶木地板, 多层镶木地板, 小尺寸多层实木复合地板
TKB B5	425 - 550 ml/m ² 或 700 - 900 g/m ²	大尺寸多层实木复合地板
TKB B11	600 - 725 ml/m ² 或 1000 - 1200 g/m ²	多层镶木地板, 条形地板 小尺寸多层实木复合地板 大尺寸多层实木复合地板
TKB B13	700 - 800 ml/m ² 或 1100 - 1300 g/m ²	大尺寸多层实木复合地板

8) 用量取决于基底的表面结构和吸收能力, 以及使用WAKOL可更换喷嘴时的处理速度。务必注意充分湿润木材背面。

基底

基底以及室内气候条件必须符合有效标准和说明的要求。基底必须符合持续干燥、牢固、平整、无裂缝、无污物和无妨碍粘合的物质的要求。

根据制造商规定或有效标准和说明对硫酸钙板进行机械预处理并清理干净。如果无缝地面

保持无尘状态, 可以将镶木地板直接粘在基底上。如果需要底漆, 可以在水泥和硫酸钙无缝地面上使用 WAKOL D 3055 木地板底漆。在沥青板上只能使用 Wakol 反应性树脂底漆、WAKOL PU 280 聚氨酯底漆或 WAKOL MS 330 硅烷底漆。注意底漆的干燥时间。

加工

使用 WAKOL 可更换喷嘴时需沿着铺设方向纵向涂敷粘合剂。WAKOL MS 232 木地板弹性粘合剂也可以通过 WAKOL 木地板齿状刮刀进行处理，剪开管状袋子并挤出粘合剂。

立即安装镶木地板并用力按压。注意充分湿润木材底面。

工具在使用后立即用 WAKOL RT 5960 清洁布进行清洁。粘合剂在凝固后只能机械地去除。

重要提示

处理时地板温度不得低于+15 °C，室内温度不低于+18 °C，室内空气湿度最好保持在 40 %到 65 %之间，最大 75 %。所有数据均针对 20°C 的温度和 50%的相对空气湿度。在寒冷天气需及时将粘合剂放在温暖的室内保温。

不要将粘合剂直接用于沥青，先用 Wakol 反应性树脂底漆以及 WAKOL PU 280 聚氨酯底漆进行预涂。

原则上需避免将粘合剂用于镶木地板接缝处，因为可能会导致与表面处理产品产生不应有的相互作用。

我们建议使用标有互联系统图标并相互搭配的 Wakol 粘合剂和 Loba 油漆。

使用 WAKOL 可更换喷嘴和大尺寸镶木地板时需注意基底的平整性。我们建议先使用 WAKOL D 3055 木地板底漆对基底进行预涂。更多细节请参见技术信息。

我们保证提供质量始终如一的高品质产品。所有信息均基于实验和多年的实践经验并参照标准条件。对于因所使用材料的多样性和不同施工现场条件（我们无法影响）导致的索赔，我们不承担任何责任。因此我们建议进行充分的自检。其

务必注意地板制造商的铺设说明以及当前有效的标准和说明。我们非常乐意为您提供技术咨询。

请通过 www.wakol.com 查看最新版本的产品数据页。

随着 2020 年 5 月 27 日本技术信息的发布，之前的所有信息版本都将失效。