

Przygotowanie podłoża według normy DIN 18356 do bezpośredniego klejenia parkietu na podłożach krytycznych

Podłoża	Przygotowanie	Prace wstępne	Gruntowanie Rozcieńczenie	Czas schnięcia	Klejenie tkanin zbrojeniowych / mat odsprężających	Zbrojenie / odsprężanie	Gruntowanie Rozcieńczenie	Czas schnięcia	Szpachlowanie
Jastrych cementowy (CT), podłoże betonowe o niedostatecznie równej powierzchni		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	D 3003 lub D 3004 1:2 z wodą	gdy można chodzić					
Jastrych siarczanowo-wapniowy (CA) o niedostatecznie równej powierzchni		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	D 3003 lub D 3004 1:2 z wodą	ok. 1 godziny gdy można chodzić w połączeniu z A 830					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Jastrych magnezjowy (MA) o niedostatecznie równej powierzchni		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ok. 1 godziny ok. 4-6 godzin ok. 1 godziny			D 3045	ok. 1 godziny	
Jastrych asfaltowy (AS) o niedostatecznie równej powierzchni		Odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	D 3004 1:1 z wodą lub D 3045	ok. 30-60 minut					
Terazzo, płytki o niedostatecznie równej powierzchni		Gruntowne czyszczenie przy użyciu R 4515, RS 5935 lub RS 5945	D 3004 nierozcieńczonej lub D 3045	ok. 30-60 minut					
Stare resztki kleju na podłożu zgodnym z normą		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ok. 1 godziny ok. 4-6 godzin ok. 1 godziny					
Jastrych cementowy (CT) ze zbyt wysoką wilgotnością resztkową do 6 %CM / 98 % KRL bez ogrzewania podłogowego, do 3 %CM / 85 % KRL z ogrzewaniem podłogowym Podłoże betonowe ze zbyt wysoką wilgotnością resztkową do 7,5 % / 98% KRL wag		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	PU 280 dwukrotne nałożenie PU 235 dwukrotne nałożenie	ok. 1 godziny każda warstwa ok. 4-6 godzin każda warstwa					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Jastrych cementowy (CT) ze zbyt wysoką wilgotnością resztkową do 5 %CM / 95 % KRL bez ogrzewania podłogowego, do 3 %CM / 85 % KRL z ogrzewaniem podłogowym Podłoże betonowe ze zbyt wysoką wilgotnością resztkową do 7 % wag / 95 % KRL		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	MS 330	ok. 1 godziny			D 3045	ok. 1 godziny	
Jastrych cementowy (CT), podłoże betonowe o niewystarczającej wytrzymałości powierzchniowej		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ok. 30 minut ok. 120 minut					
Jastrych cementowy (CT) ze zbyt wysoką wilgotnością resztkową do 5 %CM / 95 % KRL bez ogrzewania podłogowego, do 3 %CM / 85 % KRL z ogrzewaniem podłogowym		Szlifować i odkurzyć RS 5935 lub RS 5945	D 3080 1:1 z wodą następnie D 3080 bez rocieńczenia	min. 30 minut min. 120 minut					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Jastrych cementowy (CT), podłoże betonowe, jastrych siarczanowo-wapniowy (CA), jastrych magnezjowy (MA) lub jastrych asfaltowy (AS) nośny, ale spękany lub niejednorodny (różne powierzchnie jastrychowe)		Szlifować i odkurzyć	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ok. 1 godziny ok. 4-6 godzin ok. 1 godziny	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1	RP 709 *1 RP 715 *1 TS 102 *1 TS 103 *1 TS 112 *1	
Płyty gipsowo-włóknowe, o ile rodzaj parkietu nie jest dopuszczony przez producenta do bezpośredniego klejenia		Odkurzyć			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704	RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112	
Stare posadzki użytkowe, dobrze przymocowane tylko płytki, deski, linoleum, parkiet		Gruntowne czyszczenie płytek środkiem R 4515, następnie przeszlifować całą powierzchnię			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E PU 225 PU 385	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704	RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112	
Dobrze przymocowane płytki, deski, parkiet		Gruntowne czyszczenie płytek środkiem R 4515, następnie przeszlifować całą powierzchnię							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2

Przy wszystkich pracach należy przestrzegać obowiązujących norm i zaleceń z kart informacji technicznych, w tym zaleceń producenta wykładziny.

Uwagi:

- *1 W zależności od wytrzymałości podłoża, w razie wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym
*2 Tylko jeśli wymagane jest szpachlowanie

- *3 Bezpośrednie klejenie tylko przy użyciu klejów do parkietu na bazie MS
*E Wszystkie wymienione produkty są o niskiej emisji, z wyjątkiem *E